

# BANGKIRAI

B  
A  
N  
G  
K  
I  
R  
A  
I

Bei unbehandeltem Bangkirai waschen durch Regen und Feuchtigkeit rötliche Inhaltsstoffe aus dem Holz. Diese sind biologisch völlig unbedenklich. Allerdings können Terrassen, Böden und Hauswände erheblich verschmutzt werden. **Die dadurch auftretenden meist rötlichen bis schwarzen Flecken sind schwierig oder gar nicht zu entfernen!**

Mit frischem Beton können die Inhaltsstoffe eine unlösbare Verbindung eingehen. Beachten Sie deshalb vor der Verarbeitung, ob es schützenswerte Bauteile gibt, die Sie eine Zeit lang abdecken können. Balkone sollten eine Wannunterkonstruktion haben. Balkone die eine offene Stahl- oder Holzkonstruktion haben sind problematisch.

Damit Sie sich lange an der Schönheit des Holzes erfreuen können, sollten Sie unverzüglich einen Erstanstrich mit CLOU®BANGKIRAI-ÖL vornehmen. Zur Auffrischung des Farbtons empfehlen wir ebenfalls die Verwendung von CLOU®BANGKIRAI-ÖL. Sie verhindern damit das „Ergrauen“ des Holzes.

Für Schraubverbindungen verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben V2A. Die Schraubverbindungen sind vorzubohren. Die Schraubköpfe sollten mit einem speziellen Versenkeraufsatz am Bohrer versenkt werden.

Die Längenangaben sind Nennmaße, d.h. die angegebenen Längen dürfen bis zu 5 % länger oder kürzer sein.

Wasserflecken und kleinere Wurmlöcher können vorkommen. Sie stellen aber keine Qualitätsminderung oder Beeinträchtigung dar. Ein Weiterbefall ist ausgeschlossen!

Um starke natürliche Rissbildung des Holzes am Kopfende zu vermeiden, sollte Sie diese Stellen mit Wachs oder wasserfestem Leim behandeln. Das geht schnell und das Ergebnis ist erstaunlich.

**Achtung:** Die nachträgliche Verfärbung des Holzes ist oftmals auf Metallarbeiten zurückzuführen, die in der Nähe des Holzes durchgeführt wurden. Beispielhaft sind hier Arbeiten mit dem Winkelschleifer an Schrauben und Geländern oder Bodenankern zu nennen. Die abfallenden Eisenpartikel lösen nach dem ersten Regen eine Vielzahl kleiner, schwarzer Flecken, oft auch mit leichtem Blaustich aus, die sich im extremen Fall sogar zu einer großen schwarzen „Fleckfläche“ zusammen schließen können. Das Problem der Metallkorrosion wird oftmals unterschätzt. Zunächst sollten die Metallarbeiten abgeschlossen sein (eventuell mit Anstrich), alternativ verwenden Sie Edelstahl. Nach der anschließenden Verarbeitung des Holzes sollte unverzüglich der Erstanstrich aufgetragen werden. Sie verhindern so Probleme, die fälschlicherweise dem Holz angelastet werden.

Beachten Sie diese Hinweise, dann werden Sie lange Freude an Ihrem BANGKIRAI haben.

H  
I  
N  
W  
E  
I  
S  
E